

Feuille Caoutchouc Mousse Noire

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

<u>PROPERTIES</u>	<u>METHOD TEST</u>	<u>UNITE</u>	<u>SPECIFICATION</u>
Base			Expanded Polymers
Masse Volumique	ASTM D 1056	Kg/M3	110 / 115
Durete Type C			20-25
Compression Load	D 1056 25% 50%	Kpa	49 120
Compression Set 50% 22 h		%	< 20 %
Water Absorption			< 2 %
Elongation to break /Rupture		%	140 %
Resistance Traction		Kg/cm2	9.3
Stabilité Dimensionelle 70 °C 22 H (epreuve 5 mm)			< 5%
Working Temp./ Temp. Utilisation			- 30 / + 70 °C
Temp. Maxi			90 °C
Air - UV			Very Good

Ces indications sont le reflet de nos connaissances. Les valeurs données doivent être considérées comme valeurs moyennes. Elles ne doivent pas engager notre responsabilité contractuelle. Il appartient au client de vérifier l'aptitude du produit pour l'application recherchée.